



TIKKURILA

CLIMATECOOLER FLEX TOPCOAT

VARMEREFLEKTERENDE TAGMALING

BESKRIVELSE

Varmereflekterende fleksibel vandfortyndbar modificeret akrylmaling.

ANBEFALET ANVENDELSE

Tage af bitumen og fibercement. Kan anvendes på flade tage uden stående vand.

PRODUKT EGENSKABER

Maling af tage. Anvendes som del af system med ClimateCooler Flex Primer.

CLIMATECOOLER FLEX TOPCOAT

TEKNISK DATA

Farver	Hvid.
Glans	Mat (5/RT classification)
Rækkeevne	4-6 m ² /l.
Emballage størrelse	20 l
Fortynder	Vand
Påføringsmetode	Pensel, rulle eller spray (airless). Dysestørrelse 0,019" - 0,021" (nominel vinkel 40°-50°).
Tørretid	Modstår regn og dug 1-2 timer efter påføring. Tørretiden forlænges ved høj relativ luftfugtighed og lave temperaturer. 2. lag kan påføres tidligst 3-4 timer efter 1. lag.
Massefylde (kg/l)	ca. 1.4 kg/l, ISO 2811.
Vejrbestandighed	Velegnet i industrielle og maritime miljøer.
Volumen tørstof (%)	39
Speciel funktion	Reflekterer solens stråler op til 80%.
VOC	(cat A/i) 140g/l (2010) VOC max. 140g/l Kun til professionelt brug

CLIMATECOOLER FLEX TOPCOAT

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

Påføringsforhold

Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Lufttemperatur mindst +8 C og relativ luftfugtighed under 80%. Malingen skal påføres, så malingsfilmen kan nå at tørre før aftenduggen falder. Mal ikke hvis risiko for regn.

Forbehandling

Rengør overfladen grundigt. Anvend højtryksrenser.

Priming

Anvend ClimateCooler Flex Primer.

Malingen omrøres grundigt før brug.

Påfør 1 eller 2 lag, total våd filmtykkelse 200-225 µm.

OBS!

Undersøg tagets stand grundigt før påføring.

Produktet indeholder filmbeskyttelsesmidler, hvorfor regnvand, fra taget, ikke anbefales til vanding af planter eller vask i det første år fra maling..

Må ikke anvendes på lertegl.

Vedligeholdelsesinstruktioner

Håndter den malede overflade med forsigtighed, da Produktet når sin endelige hårdhed og holdbarhed under normale forhold på ca. 4

uger, og skal derfor håndteres med forsigtighed.

Vedligeholdelsesbehandling

Overflader behandlet med ClimateCooler Flex Topcoat kan vedligeholdes med samme produkt.

Miljø og affaldshåndtering

Må ikke tømmes i kloakafløb, kloaksystem eller i naturen.

Sundheds- og sikkerhedsmærkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet. Brug egnede beskyttelseshandsker. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)) og 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Kan udløse allergisk reaktion. Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring. Indeholder: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1))