



TIKKURILA

HYDROBLOCK WB

BESKRIVELSE

Vandbaseret imprægneringsmiddel.

ANBEFALET ANVENDELSE

Anvendes på facader, gulve i f.eks. lagerhaller, på tagbelægninger af fibercement, beton og tegl, materialer af mineralisk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten, granit og mineralisk puds.

PRODUKT EGENSKABER

HydroBlock WB er et vandbaseret imprægneringsmiddel (hydrofoberingmiddel), der giver en vandafvisende overflade. Alkali-resistent silan-siloxane, der trænger godt ind i substratet. Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem. Mindsker saltudtrækning til overfladen. Danner ikke film. Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger. Forhindrer frostskafer.



TIKKURILA

HYDROBLOCK WB

TEKNISK DATA

| | |
|----------------------------|--|
| Farver | Hvid |
| Rækkeevne | 4-8 m ² /l Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed. |
| Emballage størrelse | 5 l, 25 l, 1000 l |
| Påføringsmetode | Pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Anvender man pensel eller rulle, er applikationen mere vanskelig på grund af den lave viskositet. Ved anvendelse af sprøjte påføres med max 10 bar. Juster trykket, således der ikke sker en forstøvning. |
| Tørretid | Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Berøringstør ~3-4 timer, Tør ~4-6 timer, Gennemhærdet ~6 dage. Tørretider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation. |
| Massefylde (kg/l) | 0.95 - 1 kg/L ISO 2811. |
| Opbevaring | Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over +30°C. Beskyttes mod frost |

HYDROBLOCK WB

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

Påføringsforhold

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Blanding af komponenter

Skal ikke fortyndes.

Forbehandling

Rengør overfladerne for snavs, støv og salte. Overfladen afrenses med Iso A-Clean i henhold til vejledningen. Overfladen skal være tør, ren og absorberende for at sikre en god indtrængning.

Overfladen påføres HydroBlock WB til mætningspunktet ved at sprøjte "vådt i vådt". Opløsningen skal anvendes i 1 - 2 "lag" for at opnå det bedste resultat. Anvendelsen af produktet i nærvær af stærk vind eller regn skal undgås, da det kan give pletter eller skjolder. En overflade, der allerede er behandlet med et vandafvisende produkt, vil ikke tillade indtrængningen af andre imprægneringsmidler (hydrofoberingmidler). Væske, der ikke absorberes, kan forårsage pletter på overfladen - disse er meget vanskelige at fjerne. Alle eventuelle stænk skal tørres af vinduer med det samme. Det anbefales at afdække vinduer, før man anvender HydroBlock WB. Nye pudsede eller vandskurede overflader skal være afhærdede og tørre inden påføring.

Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Rengøring af arbejdsredskaber

Rengør værktøj med vand og sæbe.

Sundheds- og sikkerhedsmærkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008

Brug egnede beskyttelseshandsker. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Indeholder N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kan udløse allergisk reaktion.