


Merit Jahti 20

Beskrivelse

En en-komponent urethan-Alkyd lak.

Produktegenskaber og anbefalet brug

- Fremragende modstandsdygtighed over for slid.
- Indeholder UV-beskyttende additiv
- Fremragende modstandsdygtighed over for alle almindelige rengøringsmidler, SFS 3755.
- God modstandsdygtighed over for opløsningsmidler, fx benzin, terpentiner, hvid spiritus og methyleret spiritus. Ikke modstå stærke opløsningsmidler som toluen og blandinger.
- Modstår smørelser og fedter samt animalske og vegetabiliske fedtstoffer.
- Dette produkts emissionsniveau opfylder kravene i E1-klassifikationen for overfladebehandlings materialer. Produktet er blevet testet i henhold til standard EN 717-1, og dets formaldehyd emissions hastighed er mindre end 0,124 mg/m³ luft.
- Anbefales til både, døre, vinduer og andre træoverflader indendørs og udendørs.



TEKNISK DATA

Volumen tørstof 44±2%

Vægt tørstof 52±2%

Massefylde 0,9 kg/l

Anbefalet påføringsmængde og teoretisk rækkeevne

Recommended spreading amounts (unthinned)		Theoretical coverage
wet	dry	
70–90 g/m ²	30–40 µm	10–13 m ² /l

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed.

Tørretid

70–90 g/m²	+23°C
Touch dry, after	3–4h
Dry to sand, after	6–7 h
Recoatible, after	24h
Fully cured and durability properties reached within 2 weeks	

Tørring og overmalings gange er relateret til filmens tykkelse, temperatur, den relative luftfugtighed i luften og ventilation

Glans

Halvmat.

Farver

Klart

Merit Jahti 20

PÅFØRINGSINSTRUKSER

Forbehandling	Nye ubehandlede overflader: Fjern snavs og støv. Overflader udendørs: Prime med Valtti base priming Oil. Finewood overflader: vask med thinner 1050. Tidligere behandlede overflader: Vask overfladen med et egnet rengøringsmiddel, og skyl grundigt med vand. Fjern gammel løs lak med skraber. Slib (sandpapir med ruhed P240 – 600) hele overfladen. Fjern slibestøv.
Anbefalede primere	Merit Jahti 20, Merit Jahti 80, Valtti Pohjuste. Priming af udvendige genstande skal altid ske med udtyndet Merit Jahti 80.
Påføringsforhold	Den overflade, der skal behandles, skal være tør, dvs., at vandindholdet i træet skal være under 20%. Under påføring og tørring skal luftens temperatur være mindst + 5 °C og luftens relative luftfugtighed under 80%. Lak må ikke anvendes i direkte sollys eller i fugtige og kolde vejrforhold. Planlæg lakering, så lakfilmen har tid nok til at tørre før aftendug.
Blanding af komponenter	Omrør lakken omhyggeligt før brug. Tynd lak til den ønskede viskositet med thinner 1050.
Påføring	For pensel ansøgning til priming nye ubehandlede overflader tynde lak omkring 20 – 40% med tyndere 1050. Børst jævnt et tyndt lag 2 – 3 gange. For top lakering tynde lak 0 – 20% om nødvendigt. Lak tidligere behandlede overflader direkte med udtyndet eller let tyndet lak 1 – 2 gange. Sand (sandpapir med ruhed P240 – 600) overfladen let efter hver frakke. For luft-assisteret Airless sprøjtning, er produktet tyndet ca. 0 – 25% til viskositeten 25 – 50 'erne (DIN4). Anbefalet dysetip er 0.009 "– 0.013" og tryk 40 – 100 bar. Atomaliserende lufttryk bør være omkring 1 – 3 bar. Sprøjte vinklen skal vælges efter objektets form. Ved konventionel sprøjtning fortyndes produktet ca. 0 – 25% til viskositeten 25 – 50 'erne (DIN4). Den anbefalede dysespids er 1,4 – 1,8 mm og tryk 2 – 3 bar.
Fortyndere	Lakkabensiini 1050 Tyndere 1050.
Rengøring af udstyr	Lakkabensiini 1050
VOC	Mængden af flygtige organiske forbindelser er 440 g/liter maling. Maksimalt VOC-indhold i klar til brug maling (udtyndet 20% vol.) er 500 g/l.
HELBRED OG SIKKERHED	Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Kun til industriel og professionel brug.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.