

TIKKURILA

TIKKURILA CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

VARMEREFLEKTERENDE TAGMALING

BESKRIVELSE	Varmereflekterende, fleksibel, vandfortyndbar primer.
ANBEFALET ANVENDELSE	Tage af bitumen og fibercement. Kan anvendes på flade tage uden stående vand.
PRODUKT EGENSKABER	Primer til anvendelse før påføring af ClimateCooler Flex Topcoat.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laborotorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

TIKKURILA CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

TEKNISK DATA

Farver	Hvid.
Glans	Mat (5/RT classification)
Rækkeevne	4 - 6 m²/l.
Emballage størrelse	20 l
Fortynder	Vand, max. 10%.
Påføringsmetode	Pensel, rulle eller spray (airless).
Tørretid	Modstår regn og dug 1 time efter påføring. Topcoat kan påføres efter 1-3 timer. Tørretiden forlænges ved høj relativ luftfugtighed og lave temperaturer.
Massefylde (kg/l)	ca. 1,4 kg/l, ISO 2811.
Volumen tørstof (%)	46
Speciel funktion	Reflekterer op til 80 % af den infrarøde stråling. Den bedste reflektionsværdi opnås med hvid ClimateCooler Flex Topcoat. Skal altid overmales.
VOC	(cat A/i) 140g/l (2010) VOC max. 140g/l
	Kun til professionelt brug

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

TIKKURILA CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

PÅFØRINGSINSTRUKTIONER

Påføringsforhold
Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Lufttemperatur mindst +8 C og relativ luftfugtighed under 80%. Malingen skal påføres, så malingsfilmen kan nå at tørre før aftenduggen falder. Mal ikke hvis risiko for regn.

Forbehandling
Rengør overfladerne for snavs, støv, mos og lav. Brug højtryksrenser, undgå at beskadige underlag og strukturer. Rengør med ClimateCooler Cleaner-opløsning i henhold til instruktionerne, hvis det er nødvendigt.

Omrøres grundigt før brug. Påfør våd filmtykkele 150 – 175 µm i ét lag: Primeren kan fortyndes med 5-10% vand alt efter substratets porøsitet.

Miljø og affaldshåndtering
Må ikke tømmes i kloakafløb, kloaksystem eller i naturen.

Sundheds- og sikkerhedhedsmærkning i hht. regulativ (EF) nr. 1272/2008
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet. Brug egnede beskyttelseshandsker. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) og 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Kan udløse allergisk reaktion. Produktet indeholder et biocidmiddel som beskytter produktet under opbevaring. Indeholder: blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.