

# Ultra Pro H10

## Beskrivelse

En vandfortyndbar, 1-komponent polyakryltopcoat til udendørs brug.

## Produktegenskaber og anbefalet brug

- Ultra Pro H10 tilhører Tikkurila ProHouse-konceptet.
- En topcoat, der ikke nødvendiggør en separat primer.
- Indeholder alkyd for at give forbedret vedhæftning til rådt træ.
- Hurtigtørrende linjeprodukt, som har fremragende stablingsegenskaber.
- Beskytter overfladen mod fugt, sollys og snavs.
- Ekstremt lav vandabsorbering.
- Forsinker vandindtrængning i træ og mindsker derfor forekomsten af fugtrevner i træoverflader.
- Anbefalet lagtykkelse af den våde film er 120-160 g/m<sup>2</sup> for hvert lag (lagtykkelse af den tørre film er 40-50 µm).
- Anbefalet lagtykkelse af den tørre film for to lag er 80-100 µm.
- Kan om nødvendigt overfladebehandles med Ultra Classic-maling på byggepladsen.
- Danner en hurtigtørrende og elastisk film med lave vandgennemtrængelighedsegenskaber. 2 x Ultra Pro H10 giver fremragende beskyttelse mod vandindtrængning og forebygger således revnedannelse i tømmer ved at forhindre vandoptagelse, også igennem kanterne.
- Testet i henhold til standard EN 927-5.
- Environmental Product Declaration (EPD) iht. EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930.
- Velegnet til udendørs træpaneler, beklædningsbrædder etc.



## TEKNISK DATA

Volumen tørstof 36%

Vægt tørstof 43%

Massefylde 1,12 kg/l

### Anbefalet påføringsmængde og teoretisk rækkeevne

| Anbefalet malings mængde (ufortyndet) |           | Teoretisk rækkeevne   |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|
| våd                                   | tør       |                       |
| 120-160 g/m <sup>2</sup>              | 40-50 µm  | 6-8 m <sup>2</sup> /l |
| 2 x 120-160 g/m <sup>2</sup>          | 80-100 µm | 3-4 m <sup>2</sup> /l |

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, påføringsforholdene samt formen på og ruheden af den overflade, der skal dækkes.

### Tørretid

| 120-160 g/m <sup>2</sup> | +23 °C | +50 °C    |
|--------------------------|--------|-----------|
| Overmalbar efter         | 2-4 t  | 5-20 min. |

Hurtig tørring i konventionel tørreovn ved en temperatur på +40-60 °C.

Tørre- og overmalingstiderne varierer i forhold til træets porøsitet, farven, tørretiden, lagtykkelsen, temperaturen, luftens relative fugtighed og ventilationen.

## Glans

Mat.



## Ultra Pro H10

### Farver

Farverne på Wooden Facades-farvekortet til udendørs brug. Toningssystem: Avatint.

# Ultra Pro H10

## PÅFØRINGSINSTRUKSER

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forbehandling</b>        | Rengør overfladerne for snavs, støv og løst materiale. Sørg for, at overfladerne er fri for skimmel og blåsplint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anbefalede primere</b>   | Skal anvendes uden separat primer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anbefalede topcoats</b>  | Ultra Classic, Ultra Matt.<br><br>Anbefalede topcoats er Ultra Classic og Ultra Matt afhængigt af den ønskede glansgrad. Kan topcoates/overmales med Pika-Teho eller Vinha på byggepladsen, hvis det er nødvendigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Påføringsforhold</b>     | Overfladen, der skal behandles, skal være ren og tør. Fugtindholdet i træet skal være under 20 %. Under påføring skal luften, underlaget og produktet have en temperatur på over +15 °C, og den relative luftfugtighed skal være under 80 %. God ventilation er nødvendig for at sikre et optimalt resultat. Det anbefales, at produktet ovntørres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Påføring</b>             | Omrør malingen grundigt inden brug. Undgå flotation.<br><br>Ved airless sprøjtning skal produktet fortyndes ca. 0-2 %. Anbefalet dysestørrelse er 0,013"-0,015", og anbefalet tryk er 140-180 bar. Sprøjtevinklen skal vælges i henhold til genstandens form.<br><br>Ved airless sprøjtning med luftunderstøttet dyse skal produktet fortyndes ca. 0-2 %. Anbefalet dysestørrelse er 0,013"-0,015", og anbefalet tryk er 40-140 bar. Det atomiserende lufttryk skal være ca. 1-3 bar. Sprøjtevinklen skal vælges i henhold til genstandens form.<br><br>Ved konventionel sprøjtning skal produktet fortyndes ca. 0-2 %. Anbefalet dysestørrelse er 1,6-2,0 mm, og anbefalet tryk er 2-3 bar.<br><br>Træ indeholder harpiks og andre farvestoffer, især i knaster. Svingninger i temperatur og fugtighed kan medføre misfarvning af malingen på disse områder. |
| <b>Fortyndere</b>           | Vand<br><br>Det anbefales at anvende malingen uden fortynding. Fortynd om nødvendigt med vand, maks. 5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rengøring af udstyr</b>  | Vand<br><br>eller Tikkurila Tool Cleaner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Opbevaring</b>           | Åbnet og/eller tonet produkt har mere begrænset holdbarhed end uåbnet og utonet produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VOC</b>                  | VOC-indholdet i "Ultra Pro H10" er 30 ± 10 g/l.<br>VOC 2004/42/EF (kat. A/d) 130 g/l (2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HELBRED OG SIKKERHED</b> | Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Kun til industriel brug.**



## Ultra Pro H10

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.