

Pinja Flex Combi 25

Beskrivelse

En en-komponent vandfortyndbar polyacrylat maling med fremragende vedhæftnings egenskaber.

Produktegenskaber og anbefalet brug

- En hurtigtørrende udendørsmaling til vinduer og døre. Malingen danner en elastisk film med lave vandgennemtrængelighedsegenskaber. Disse egenskaber hjælper produktet med at beskytte træ mod fugt og snavs
- Fremragende vedhæftning til bart træ. Muligheden for at bruge produktet både som primer og færdigmaling resulterer i mere effektiv produktion. God dækkeevne og fyldningsegenskaber sikrer den høje kvalitet af den tørre malingsfilm
- Forskønner trævinduer og hoveddøre i tusinder af holdbare farver
- M1-klassificeringen for lavemitterende byggematerialer er tildelt af finske Building Information Foundation RTS
- Forventet servicetid er 10 år i udendørs industrielt miljø med mildt klima (GOST 9.401-2018), rapport N202-1273E-2019
- Velegnet til trævindues rammer og Fordøre

TEKNISK DATA

Volumen tørstof

39 % (A base)
34 % (C base)

Vægt tørstof

50 % (A base)
42 % (C base)

Massefylde

1,22 kg/l (A base)
1,14 kg/l (C base)

Anbefalet påføringsmængde og teoretisk dækkeevne

Recommended spreading amounts (unthinned)		Theoretical coverage
wet	dry	
155 g/m ²	50µm	8–9 m ² /l

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsteknikken og -forholdene samt emnets form og grovhed.

Tørretid

100–120 g/m ²	+20°C	+50°C
Dry to sand, after	1h	½ h
Dry to handle, after	2h	1h

Stablingstemperatur under + 30 °C.

Tørre- og overmalingstider varierer i forhold til farveskygge, filmtykkelsen, temperaturen, luftens relative fugtighed og ventilation.

Glans

Halvmat.

Farvenuancer

Nuancer på træ facader farvekort til udvendig brug. Avatint toning system.

Pinja Flex Combi 25

PÅFØRINGSINSTRUKSER

Overflade forberedelse	Rengør overfladerne fra snavs, støv og løst materiale. Sørg for, at overfladen er fri for mug og skimmel. Træ overflader skal slibes med sandpapir P150-320. Slibning før næste påføring med sandpapir P240 – 400. Alle slibestøv skal fjernes.
Anbefalede primere	Pinjadur Primer, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Isolator, Pinja Wood Stain, Pinja Indeep.
Påføringsforhold	Den overflade, der skal behandles, skal være ren og tør. Vandindholdet i træ skal være under 20%. Under påføring og tørring temperatur af luft, substrat og produkt skal være over + 18 °C og relativ luftfugtighed af luften under 70%. God ventilation er nødvendig for at sikre et optimalt resultat. Produktet kan tørres med eller uden ovn.
påføring	For højtrykssprøjtning er den anbefalede dysespids 0,011"-0,015" og et tryk på 80-160 bar. Sprøjtevinklen skal vælges i henhold til emnets form. For højtrykssprøjtning med luftstrøm er den anbefalede dysespids 0,011"-0,015", og det anbefalede tryk er på 40-120 bar. Sprøjtevinklen skal vælges i henhold til emnets form. Træ indeholder harpiks og andre farvestoffer, især i knuder. Svingninger i temperatur og fugtighed kan medføre misfarvning af maling på disse områder.
Rengøring af udstyr	Vand eller Tikkurila Tool Cleaner.
VOC	I henhold til VOC-direktiv 2004/42/EU er produkt underkategorien A/d VOC-grænse (1.1.2010) maksimum 130 g/l. VOC-indholdet i "Pinja Flex Combi 25" er 30 ± 10 g/l.
HELBRED OG SIKKERHED	Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.