

Pinja Flex Primer

Beskrivelse

En vandfortyndbar akrylat-primer.

Produktegenskaber og anbefalet brug

- En hurtigtørrende, vandfortyndbar primer. Grundet sin fleksibilitet anvendes primeren hovedsageligt til vinduer og yderdøre
- Kan påføres med airless sprøjtning, airless sprøjtning med luftunderstøttet dyse eller konventionel sprøjtning, og den er let at slibe
- Velegnet til vinduesrammer og yderdøre i træ

TEKNISK DATA

Volumen tørstof

ca. 35%

Vægt tørstof

ca. 50%

Massefylde

1,3 kg/l

Anbefalet påføringsmængde og teoretisk rækkeevne

Anbefalet malingsmængde (fortyndet 5 volumenprocent)		Teoretisk rækkeevne
våd	tør	
150 g/m ²	40 µm	8-9 m ² /l

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden og -forholdene samt formen på og ruheden af den overflade, der skal behandles.

Tørretid

100-120 g/m ²	+20 °C	+50 °C
Slibningstør efter	1 t	30 min.
Stablingstør efter	4 t	3 t

Tørretid og overmalingstid afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed og ventilation

Glans

Mat.

Farver

Hvid

Pinja Flex Primer

PÅFØRINGSINSTRUKSER

Forbehandling Rengør overfladerne for snavs, støv og løst materiale. Sørg for, at overfladerne er fri for skimmel og blåsplint. Træoverflader skal slibes med sandpapir P150-320. Slibning inden næste påføring med sandpapir P240-400. Alt slibestøv skal fjernes.

Anbefalede topcoats Pinja Flex Combi 25.

Påføringsforhold Overfladen, der skal behandles, skal være ren og tør. Fugtindholdet i træet skal være under 20 %. Under påføring og tørring skal luften, underlaget og produktet have en temperatur på over +18 °C, og den relative luftfugtighed skal være under 70 %. God ventilation er nødvendig for at sikre et optimalt resultat. Produktet kan tørres med eller uden ovn.

Påføring Omrør produktet grundigt inden brug. Undgå flotation. Det anbefales at sprøjte malingen uden fortynding, men hvis der er behov for fortynding, så maks. 10 % med vand.

Ved airless sprøjtning er den anbefalede dysestørrelse 0,011"-0,015", og det anbefalede tryk er 100-160 bar. Sprøjtevinklen skal vælges i henhold til genstandens form.

Ved airless sprøjtning med luftunderstøttet dyse er den anbefalede dysestørrelse 0,011"-0,015", og det anbefalede tryk er 80-120 bar. Det atomiserende lufttryk skal være ca. 1-3 bar. Sprøjtevinklen skal vælges i henhold til genstandens form.

Ved konventionel sprøjtning skal produktet fortyndes med ca. 0-5 %. Anbefalet dysestørrelse er 1,6-2,2 mm, og anbefalet tryk er 2-3 bar.

Træ indeholder harpiks og andre farvestoffer, især i knaster. Svingninger i temperatur og fugtighed kan medføre misfarvning af malingen på disse områder.

Fortyndere Vand

Rengøring af udstyr Vand eller egnet rengøringsmiddel.

VOC VOC-indholdet i Pinja Flex Primer er 65 ± 10 g/l.

I henhold til VOC-direktiv 2004/42/EU er grænsen for produktunderkategori A/d VOC (1.1.2010) maksimalt 130 g/l.

HELBRED OG SIKKERHED

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Kun til industriel brug.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.