

Temafloor 25 Clear

Beskrivelse

En en-komponent fugt hærdende polyurethan primer og topcoat.

Produktegenskaber og anbefalet brug

- Let at påføre, en komponent formulering
- Temafloor 25 Clear er støvbinder og forhindrer urenheder i at blive absorberet i overfladen
- Til topbelægning af mosaikgulve
- Fremragende modstandsdygtighed over for slid
- Til lakering af beton, asbestcement og andre mineral gulve

TEKNISK DATA

Volumen tørstof

ca. 40%

Massefylde

1,0 kg/l

Dækkeevne

Dækning på betongulve er på gennemsnit 4 – 7 m²/l.

Den praktiske dækning afhænger af Substratets porøsitet og af anvendelsesmetoden.

Tørretid (+23°C)

Støvtør efter 3 timer
Berøringstør efter 3 1/2 timer
Overmalbar efter 4 – 12 timer
Fuld hærdet efter 24 timer

Bemærk! Hvis luftens relative luftfugtighed er under 50%, vil tørringen blive forsinket.

Rengøring af udstyr

Tyndere 1061.

Glans

Helblank.

Farver

Klart

Fortyndingsinstruktioner

Må ikke tynde Temafloor 25 klar.

Brandklasseficering

B_f-S1 i henhold til en 13501-1

VOC

VOC 2004/42/EF (kat A/i) 500 g/l (2010)
Temafloor 25 klar: maks. VOC < 500 g/l

Emballagestørrelser

20,0 L

Temafloor 25 Clear

PÅFØRINGSINSTRUKSER

Forbehandling	Ny beton: Fjern cementslam med slibemaskine eller saltsyre ætsning. Vælg den metode, der passer bedst til lokalet. Efter slibning fjernes støvet forsigtigt med en støvsuger. Saltsyre ætsning udføres med fortyndet saltsyre (1 del koncentreret saltsyre, 4 dele vand). Skyl med rigeligt vand. Tør gulvet. Gammel beton: Fjern alt fedt, olie, kemikalier og andre urenheder med egnet rensemiddel. Fjern gammel skallende maling lag ved slibning. Vælg den metode, der passer bedst til lokalet. Rengør hullerne, fjern alt løst materiale og støv. Åbn revner med fx et slibeværktøj. Fjern løst materiale og støv.
Påføringsforhold	Den relative fugtighed af betonen bør ikke overstige 97%. Temperaturen i den omgivende luft, overflade eller belægning må ikke falde til under +5 ° C under påføring eller tørring. Relativ luftfugtighed bør være 50 – 90%.
Priming	Prime bruger utyndet Temafloor 25 klar. Hæld lak på gulvet og anvend så meget som er nødvendigt for at imprægnere betonoverfladen. Hvis det er nødvendigt, gentages priming for at få en ikke-porøs overflade. En porøs priming frakke vil resultere i huller og luftbobler i den færdige belægning. Den efterfølgende behandling kan udføres efter 2 timer ved hjælp af "våd-på-våd" teknik.
Lapning	Patch pot-huller og revner med en blanding af utyndet Temafloor 200 primer og tør, ren sand. Blandingsforhold fx 1 del af volumen af lak blanding og 1 – 2 dele af volumen af sand af korntørrelse 0,1 – 0,6 mm. Sand de lappede områder før overbelægning, hvis det er nødvendigt.

Bemærk! Betonoverfladen skal altid være primet før patching.

HELBRED OG SIKKERHED

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Kun til industriel og professionel brug.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.

Temaflor 25 Clear

EN 1504-2:2004

CE	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-5570-5001	
EN 1504-2:2004	
CO2 permabilitet	sd > 50 m
slagfasthed	Klasse I: ≥ 4 Nm