

Temafloor 25 Clear

Beskrivelse

En 1-komponent, fugthærdende polyurethanprimer og -topcoat.

Produktegenskaber og anbefalet brug

- Let at påføre grundet sin 1-komponentformulering
- Temafloor 25 Clear er støvbindende og forhindrer urenheder i at blive absorberet i overfladen
- Til topcoating af mosaikgulve
- Uovertruffen modstandsdygtighed over for slid
- Til lakering af beton-, asbestcement- og andre mineralbaserede gulve

TEKNISK DATA

Volumen tørstof

ca. 40 %

Massefylde

1,0 kg/l

Dækkeevne

Rækkeevnen på betongulve er i gennemsnit 4-7 m²/l.

Den praktiske rækkeevne afhænger af underlagets porøsitet og af påføringsmetoden.

Tørretid (+23°C)

Støvtør efter 3 timer
Berøringstør efter 3 ½ time
Overmalingstør efter 4-12 timer
Fuldt hærdet efter 24 timer

Bemærk! Hvis den relative luftfugtighed er under 50 %, vil tørringen blive forsinket.

Rengøring af udstyr

Thinner 1061.

Glans

Helblank.

Farver

Klar

Fortyndingsinstruktioner

Fortynd ikke Temafloor 25 Clear.

Brandklasseficering

B_{FL}-s1 i henhold til EN 13501-1.

VOC

VOC 2004/42/EF (kat. A/i) 500 g/l (2010)
Temaflor 25 Clear: maks. VOC < 500 g/l

Emballagestørrelser

20,0 L

Temafloor 25 Clear

PÅFØRINGSINSTRUKSER

Forbehandling	Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.
Påføringsforhold	Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bør ikke overstige 4 vægt-%. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 °C under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.
Priming	Grund med ufortyndet Temafloor 25 Clear. Hæld lakken ud på gulvet og påfør så meget, som der er behov for at imprægnere betonoverfladen. Gentag om nødvendigt grunden for at få en ikke-porøs overflade. Et porøst primerlag resulterer i huller og luftbobler i den endelige overfladebehandling. Efterfølgende behandling kan udføres efter 2 timer ved hjælp af "våd-på-våd-teknikken".
Lapning	Reparer huller og revner med en blanding af ufortyndet Temafloor 200 Primer og tørt, rent sand. Blandingsforhold f.eks. 1 volumendel lakblanding og 1-2 volumendele sand med kornstørrelse 0,1-0,6 mm. Slib de reparerede områder inden overmaling, hvis det er nødvendigt. Bemærk! Betonoverflader skal altid primes inden reparation.
HELBRED OG SIKKERHED	Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Kun til industriel og professionel brug.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.

Temaflor 25 Clear

EN 1504-2:2004

CE	
0809	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 VANTAA	
13	
0809-CPD-0773	
TIK-5570-5001	
EN 1504-2:2004	
CO2 permabilitet	sd > 50 m
slagfasthed	Klasse I: ≥ 4 Nm