

Temafloor Fluat

Beskrivelse

Et krystallinsk, vandopløseligt, siliciumfluorid-overfladeimprægneringsmiddel til betongulve.

Produktegenskaber og anbefalet brug

- Velegnet til støvbinding og overfladehærdning af ufærdige gamle og nye betongulve
- Reagerer med calciumkarbonatet i betonoverfladen. Danner ikke film. Kan overfladebehandles med Temafloor overfladebehandlinger og -afretningslag, hvis det er nødvendigt
- Anbefales til f.eks. lagerbygninger og fleretagesgarager

TEKNISK DATA

Dækkeevne

Pakke på 25 kg/gulvareal på 150 m ²	
1. behandling	2. behandling
Temafloor Fluat 9 kg + 65 liter vand	Temafloor Fluat 16 kg + 65 liter vand

Rækkeevnen afhænger af overfladens porøsitet.

Påføringsmetode

pensel, spatel

VOC

Indeholder ikke flygtige organiske forbindelser.

Emballagestørrelser

25 KG

Temafloor Fluat

PÅFØRINGSINSTRUKSER

Forbehandling

Fjern altid al fedt, olie og andre urenheder med egnet rengøringsmiddel før slibning. Fjern cementslam eller gamle afskallede malingslag ved maskinslibning, fræsning eller sandblæsning med vakuum. Vælg den metode, der er bedst egnet til lokalerne. Rengør huller ved at fjerne alt løst eller skørt materiale. Åbn revner med f.eks. et slibeværktøj. Efter mekanisk forbehandling fjernes alt løst materiale og støv forsigtigt med en støvsuger. Underlaget skal have en trækstyrke på over 1,5 MPa. Ved påføring på cementholdigt nivellerende afretningslag: Kontroller kompatibiliteten med producenten af det nivellerende afretningslag.

Påføringsforhold

Betonens relative fugtighed bør ikke overstige 97 %. Det resterende fugtindhold bør ikke overstige 4 vægt-%. Temperaturen på den omgivende luft, overfladen eller overfladebehandlingen bør ikke falde til under +15 °C under påføring eller tørring. Den relative luftfugtighed bør ikke overstige 80 %.

Påføring

Hæld blandingen ud på den rene overflade og påfør den med pensel eller spatel, så hele overfladen er dækket. Lad blandingen ligge på overfladen i mindst 3 timer, imens overfladen børstes. Efter behandlingen skylles overfladen med rigeligt vand. Lad overfladen tørre mindst en dag, inden den efterfølgende behandling udføres.

Den anden behandling udføres på samme måde som den første behandling. Efter behandlingen skylles overfladen med rigeligt vand og børstes kraftigt. Lad ikke overfladen tørre før skylning. Utilstrækkelig skylning og børstning kan resultere i et støvlignende lag af ureageret additiv på gulvet. Gulvet er klart til brug, straks efter overfladen er tørret.

HELBRED OG SIKKERHED

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Kun til industriel og professionel brug.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.