

Temalac SC-F 20

Beskrivelse

En high-solid alkydmaling, der indeholder rusthindrende pigmenter.

Produktegenskaber og anbefalet brug

- Specielt udviklet til anvendelse som et one-coat system på ståloverflader. Grundet sin rusthindrende pigmentering beskytter produktet overfladen mod korrosion.
- Let at påføre i høje lagtykkelser, hvilket sparer produktionstid
- Indeholder færre flygtige organiske forbindelser end konventionelle alkydmalinger, hvilket mindsker miljøpåvirkningen
- Anbefales som et one-coat system til ståloverflader, både inden døre og uden døre
- Gode påføringssegenskaber
- Anbefales til stålkonstruktioner, betjeningsplatforme og forskellige typer maskiner og udstyr

TEKNISK DATA

Volumen tørstof

61±2 % (ISO 3233)

Vægt tørstof

76±2%

Massefylde

1,5 kg/l afhængigt af farven.

Anbefalet lagtykkelse og teoretisk rækkeevne

Anbefalet lagtykkelse		Teoretisk rækkeevne
våd	tør	
160 µm	100 µm	6,3 m ² /l
200 µm	120 µm	5,0 m ² /l

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, påføringsforholdene samt formen på og ruheden af den overflade, der skal dækkes.

Tørretid

DFT 80 µm	+10 °C	+23 °C	+35 °C
Støvtør efter	30 min	20 min.	10 min.
Berøringstør efter	8 t	5 t	3 t
Overmalbar, efter	2 uger	1 uge	1 uge

Tørretid og overmalingstid afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed og ventilation.

Glans

Halvmat.

Farver

Farvekort i RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA og SYMPHONY. Toning: Temaspeed Premium

Temalac SC-F 20

PÅFØRINGSINSTRUKSER

Forbehandling	<p>Olie, fedt, salte og snavs fjernes på en passende måde. (ISO 12944-4)</p> <p>Ståloverflader: Sandblæses rene til Sa2½. (ISO 8501-1) Hvis sandblæsning ikke er mulig, anbefales fosfatering for koldvalset stål for at forbedre vedhæftning.</p> <p>Primede overflader: Olie, fedt, salte og snavs fjernes fra overfladen på en passende måde. Reparer eventuelle skader på primerlaget. Vær opmærksom på primerens overmalingstid. (ISO 12944-4)</p>
Anbefalede primere	Temalac SC-F 20.
Anbefalede topcoats	Temalac SC-F 20.
Påføringsforhold	<p>Alle overflader skal være rene, tørre og fri for snavs. Temperaturen i den omgivende luft, overfladen og malingen bør ikke falde til under +5 °C under påføring og tørring. Luftens relative fugtighed bør ikke overstige 80 % under påføring og tørring. Overfladetemperaturen på stål skal forblive mindst 3 °C over dugpunktet. God ventilation og tilstrækkelig luftudskiftning er påkrævet under påføring og tørring.</p>
Påføring	<p>Omrør produktet grundigt inden brug.</p> <p>Ved airless sprøjtning skal produktet fortyndes ca. 0-5 %. Anbefalet dysestørrelse er 0,011"-0,015", og anbefalet tryk er 180-240 bar. Sprøjtnevinklen skal vælges i henhold til genstandens form.</p> <p>Ved konventionel sprøjtning skal produktet fortyndes ca. 5-10 %. Anbefalet dysestørrelse er 1,6-1,8 mm, og anbefalet tryk er 3-4 bar.</p> <p>For at opnå tykkere lag skal der anvendes en "vådt-i-vådt" teknik.</p>
Fortyndere	Thinner 1006
Rengøring af udstyr	Thinner 1006.
VOC	<p>Mængden af flygtige organiske forbindelser (VOC) er 360 g/liter maling.</p> <p>VOC-indholdet i brugsklar maling (fortyndet 10 volumenprocent) er 410 g/l.</p>
HELBRED OG SIKKERHED	<p>Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.</p>

Kun til industriel og professionel brug.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.