

# Temamatt Matting Paste

## Beskrivelse

En matteringspasta.

## Produktegenskaber og anbefalet brug

- Dæmper glansen af Temalac FD 80, Temalac ML 90, Duasolid 50, Temadur 90, Diccoplast 30, Diccoplast 80 and Dicco Flex 30

## TEKNISK DATA

### Massefylde

1,0 kg/l

### Brugsanvisning

Efter tilsætning af Temamatt Matting Paste omrøres malingen meget grundigt (f.eks. ved hjælp af en pisker eller håndboremaskine med propel), så Temamatt Matting Paste blandes grundigt.

Glansværdierne i nedenstående tabel er vejledende værdier. Der kan forekomme variationer. Lagtykkelsen, tørringsforholdene og påføringsmetoden kan påvirke glansen.

Bemærk! Temamatt Matting Paste reducerer visse produkters viskositet.

### Matteringsmiddel

Produkter til metal:

| Produkt            | Mængde/l | Temamatt Matting Paste<br>mængde/l | Glans<br>Gar<br>dner 60° |
|--------------------|----------|------------------------------------|--------------------------|
| Duasolid 50 hvid   | 6        | 0,5<br>1<br>2                      | 50<br>35<br>20           |
| Temadur 90 hvid    | 7,5      | 1<br>2                             | 85<br>55                 |
| Temalac FD 80 hvid | 9        | 0,5<br>1<br>2                      | 60<br>35<br>15           |
| Temalac ML 90 hvid | 9        | 0,5<br>1<br>2                      | 70<br>45<br>20           |

Produkter til træ:

| Produkt            | Kode     | Glans med mængden af Temamatt efter vægt |       |       |
|--------------------|----------|------------------------------------------|-------|-------|
|                    |          | 2,5 %                                    | 5,0 % | 7,5 % |
| Diccoplast 30, TAL | 754 7221 | 20                                       | 15    | 10    |
| Diccoplast 80, TAL | 634 7221 | 65                                       | 50    | 40    |
| Dicco Flex 30, TAL | 752 7221 | 20                                       | 15    | 10    |

Mængden af Temamatt er beregnet i forhold til mængden af maling uden syre og fortynder. Tilsæt Temamatt under effektiv omrøring. Tilsæt syre og fortynder efter Temamatt.

# Temamatt Matting Paste

## PÅFØRINGSINSTRUKSER

### VOC

Mængden af flygtige organiske forbindelser (VOC) er 760 g/liter pasta.

### HELBRED OG SIKKERHED

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

### Kun til industriel brug.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.